

KARTA TECHNICZNA

Eurovent **FAST**

Jednostronna taśma klejąca bez lineru o wysokiej wytrzymałości. Zbudowana z folii polietylenowej wzmocnionej włóknem poliestrowym i pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej, oferuje wyjątkową siłę klejenia, zapewniając trwałe uszczelnienie nawet w wymagających warunkach. Jej główną zaletą jest brak lineru, co eliminuje odpady i zwiększa bezpieczeństwo pracy podczas montażu. Dodatkowo ząbkowana krawędź umożliwia szybkie i wygodne rwanie taśmy bez użycia narzędzi.

PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Skład materiału		Folia PE wzmocniona siatką, klej na bazie dyspersji akrylowej, bezrozpuszczalnikowy, EC1
Szerokość	[mm]	60
Długość	[mb]	25
Grubość taśmy	[mm]	0,24 – 0,26
Odporność na zrywanie	[N/25 mm]	≥30
Elongacja	[N/25 mm]	≥35; 60%
Temperatura aplikacji	[°C]	Rekomendowana +5
Odporność na temperaturę	[°C]	-30 do +100
Siła klejenia		Bardzo wysoka
Odporność na działanie pary wodnej		Bardzo wysoka
Odporność na starzenie		Bardzo wysoka
Odporność na UV		Odporny
Pakowanie	[rolka]	10
Paleta	[pudełko/rolka]	60 / 600
Przechowywanie		W suchych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu.



Eurovent **FAST**

Zastosowanie: Przeznaczona do sklejania i reparacji membran oraz folii paroizolacyjnych, membran dachowych, wiatroizolacyjnych oraz sklejania ich z produktami na bazie polipropylenu i polietylenu, materiałami wzmacnianymi papierem izolacyjnym, drewnem, elementami metalowymi, płytami gipsowo-kartonowymi czy kamieniem. Idealnie skleja i uszczelnia zaokrąglone powierzchnie, polecana do izolacji przejść montażowych przez membrany paroizolacyjne. Świetnie sprawdza się również przy naprawach wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania.

Montaż:

Montaż można przeprowadzić bez narzędzi ząbkowana krawędź umożliwia szybkie i wygodne rwanie taśmy. Miejsce aplikacji musi być konstrukcyjnie solidne, suche i wolne od kurzu oraz tłuszczu. Przed przystąpieniem do łączenia, powierzchnie należy dokładnie oczyścić, a następnie przeprowadzić testy klejenia. Gotowe połączenia nie powinny być narażone na stojącą wodę ani stałe obciążenie mechaniczne. Zmarszczki i napięcia w taśmach należy wygładzić.

Zasady bezpieczeństwa: Produkt nie jest przeznaczony do spożywania, unikać kontaktu z oczami, w przypadku wystąpienia podrażnień skóry skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie / transport: Produkt należy przechowywać w temp. od +10°C do +30°C, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/04/2025